

## Шпатлевка облегченная легкошлифуемая со стекловолокном

### Описание:

2К облегченная легкошлифуемая шпатлевка со стекловолокном. Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол. Характеризуется кремообразной структурой, которая позволяет наносить слой 2–4 мм и шлифовать мелким зерном абразивных материалов (P120 – P150). Необходимая для автомобильных покрытий твердость создает оптимальную толщину покрытия между шпатлевкой и ремонтируемой поверхностью.

Благодаря своей структуре шпатлевка Fiber Light может перекрываться непосредственно грунтом-наполнителем, поэтому избавляет от необходимости использования финишной шпатлевки после нанесения данного продукта.

Шпатлевка Fiber Light разработана для ремонта больших сильно поврежденных поверхностей, увеличивает механическую прочность ремонтируемого элемента. Подходит для устранения дефектов на стальных, алюминиевых, гальванизированных и зашпатлеванных поверхностях.

Легко наносить на поверхности со сложными формами даже при тонком слое. Обладает прекрасными адгезионными свойствами. Подходит для сухой ручной и машинной шлифовки, не забивает абразивные материалы. Легкость шлифуется через несколько дней.


**Применение:** Очистить поверхность от загрязнений, высушить, заматовать и обезжирить.

Тщательно смешать шпатлевку с 2 – 3% отвердителя по весу.

Нанести в течение 3 – 5 мин при 20°C.

Температура выше 20°C уменьшает жизнеспособность готовой смеси и ускоряет время сушки.

**Примечание:** Использование большого количества отвердителя может вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C



### Очистка поверхности

### Смешивание

Шпатлевка Fiber Light –100г  
Отвердитель 2–3г  
Избегать образования воздушных пор при смешивании  
7 – 8 мин

### Жизнеспособность

### Нанесение

Наносить в течение 3 - 5 мин после смешивания

### Время сушки

16 - 30 мин воздушной сушки

### Ручная шлифовка / сухая

P100 - P320

### Машинная шлифовка / сухая

P100 - P320

### Хранить в прохладном месте

### Техническая информация:

VOC content: 2004/42/ПВ(б)(250) <250

Артикул: **10310** (1 л), Плотность: 1,1 г/см<sup>3</sup>. Цвет: лимонный.

Срок годности: 36 месяцев.