

MOBIHEL[®]

... for the cars we love

2K 2:1 CLEARCOAT FG ANTI SCRATCH

Бесцветный лак предназначен для ремонта легковых автомобилей, окончательной покраски кузовов автобусов, грузового транспорта, а также прочих металлических изделий. Лак отличается глубоким блеском, насыщенным видом, высокой устойчивостью к царапинам, не стекает и обеспечивает длительную защиту покрытия базовой эмали, покраска легкая и простая.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 1.0 л 4 X 5.0 л Индекс: 47900102 47900104
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBIHEL 2K HARDENER 8100 Pakiranje: 6 x 0.5 l 4 x 2.5 l Index: 47900201 47900203 
	MOBIHEL 2K HARDENER 8130 Упаковка: 6 x 0.5 л Индекс: 47900701
	MOBIHEL 2K HARDENER 8150 Упаковка: 6 x 0.5 л Индекс: 47901101
	MOBIHEL 2K THINNER 2100 Упаковка: 12 x 0.5 л 4 x 5.0 л Индекс: 41672151 41672114 
	MOBIHEL 2K THINNER 2300 Упаковка: 12 x 0.5 л 12 x 1.0 л 4 x 5.0 л Индекс: 41672351 41672302 41672314
	MOBIHEL 2K THINNER 2500 Упаковка: 12 x 0.5 л 4 x 5.0 л Индекс: 41672951 41672914
ГИГИЕНА И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА	    
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет: бесцветный
	Тип: Акриловое связующее
	Плотность: 0,975 г/л
ТИП ПОДЛОЖКИ	 2004/42/II В (е) (840) 580 В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II В (е)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 580 г/л.  2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ отн. влажность воздуха не должна превышать 80%

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Объемное соотношение смешивания:	2 ч MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT FG 1 ч MOBIHEL 2K HARDENER 8130 10% MOBIHEL 2K THINNER 2300 2 ч MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT FG 1 ч MOBIHEL 2K HARDENER 8100 10% MOBIHEL 2K THINNER 2100 2 ч MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT FG 1 ч MOBIHEL 2K HARDENER 8150 10% MOBIHEL 2K THINNER 2500
		Весовое соотношение смешивания:	100 г MOBIHEL 2K 2:1 CLEARCOAT FG 51 г MOBIHEL HARDENER 8100 или 8130 или 8150 14 г MOBIHEL 2K THINNER 2100 или 2300 или 2500
		Жизнеспособность смеси:	4 час / 20°C
		Рабочая вязкость:	15 - 17 сек DIN 53211 ф 4mm / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Распыление:	1,3 – 1,4 мм 2 – 2,5 бар 2 слоя ~ 60 мкм
		Межслойный интервал:	5 - 10 мин / 20°C
ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии автоматической выдержки в покрасочной камере следует перед печной сушкой выдержать окрашенную деталь в течение 10 мин.			
ВРЕМЯ СУШКИ		при 20°C:	16 час
		при 60°C:	30 мин (температура детали)
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин Расстояние до детали = 70 - 80 см
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	5 лет
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Не допускать попадания в окружающую среду. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO2. Продукт содержит органические растворители.		
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ			

