



BARCOAT ИЗОЛЯТОР ПОКРЫТИЙ БЫСТРЫЙ

Описание	BARCOAT Quick drying isolator – это быстросохнущий желтый оксидный изолятор несовместимых покрытий (предотвращает разрушение ранее нанесенных лакокрасочных покрытий неустойчивых к целлюлозным или другим агрессивным растворителям). Готовый к применению.
Подготовка поверхности	Очистить поверхность и обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002). Обработать абразивом (влажным способом) P400. При обработке открытого металла использовать абразив P180. Повторно очистить и обезжирить поверхность.
Применение	Хорошо перемешать и отфильтровать перед применением. Нанести 1–2 тонкий однородный слой. Использовать пульверизатор HVLP с соплом 1.4–1.5 мм и давлением 2–2.5 бар. Толщина одного слоя равна 15–20 мк. Перед нанесением базовых покрытий рекомендуется нанести 1–2 слоя акрилового грунта. Не допускается разведение акриловыми и нитроцеллюлозными разбавителями. Не допускается чистка пульверизатора акриловыми растворителями.
Время высыхания	1 час при 20°C. Время высыхания зависит от толщины нанесенного слоя, температуры и влажности.
Правила безопасности и охраны труда	ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитайте инструкцию по применению. ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.
VOC Информация	Содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси 535 гр./литр.
Код продукта	BAR/1 – 1 л банка