

MOBIHEL®


... for the cars we love

2K HS 3:1 FILLER W/W LOW VOC

Вторичная грунтовка обладает отличными антикоррозионными свойствами и предназначена для грунтования кузова автомобиля. Нанесение методом «мокрым по мокрому» с предварительным разбавлением или методом распыления после добавки отвердителя и последующим шлифованием. Преимущественно рекомендуется для покраски новых запчастей с катафорезным покрытием.

УПАКОВКА	Упаковка: 6 x 0.75 л Индекс: 47843502	
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBIHEL 2K HARDENER 700 Упаковка: 6 x 0.25 л 6 x 1.0 л 4 x 5.0 л Индекс: 41825601 41825612 41825614	
ГИГИЕНА И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА	    	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	серый
	Тип:	Акриловое связующее
	Плотность:	1,386 г/л
 	2004/42/II B(c) (540) 515 В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (c)), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 515 г/л.	
	2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ отн. влажность воздуха не должна превышать 80 %	
ТИП ПОДЛОЖКИ	Стальная жель Новые детали с катодорезной защитой Старые покрытия	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением грунтовки поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBIHEL Антисиликоновым чистящим средством. Полиэфирная поверхность должна быть обработана 2K вторичной грунтовкой во избежание проникания пероксида в финишное покрытие.	
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Объемное соотношение смешивания: 3 ч MOBIHEL 2K HS 3:1 FILLER W/W 1 ч MOBIHEL 2K HARDENER 700
		Весовое соотношение смешивания: 100 г MOBIHEL 2K HS 3:1 FILLER W/W 23 г MOBIHEL 2K HARDENER 700
		Жизнеспособность смеси: не менее 1 час / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Рабочая вязкость: МОКРЫМ ПО МОКРОМУ 15 - 17 сек. DIN 53211 ф4 mm /20°C MOBIHEL 2K THINNER 2100 (10%)
		Распыление: МОКРЫМ ПО МОКРОМУ 1,2 - 1,4 мм. 2 – 2,5 бар 1 - 2 слоя = 30 - 40 мкм
		ВТОРИЧНАЯ ГРУНТОВКА СО ШЛИФОВАНИЕМ БЕЗ РАЗБАВЛЕНИЯ! ВТОРИЧНАЯ ГРУНТОВКА СО ШЛИФОВАНИЕМ 1,2 - 1,4 мм 2 – 2,5 бар 2 - 3 слоя = 60 - 100 мкм

ПРИМЕЧАНИЕ: у данной вторичной грунтовки блеск выше, чем у остальных MOBIHEL вторичных грунтовок, поэтому для матирования не требуется выдержка между слоями!



**Межслойный
интервал:**

МОКРЫМ ПО МОКРОМУ

5-10 мин
20-30 мин перед нанесением MOBIHEL
финишного покрытия на растворителях
не менее 30 мин перед нанесением базы
MOBIHEL HYDRO Base

5-10 мин



при 20 °C:

МОКРЫМ ПО МОКРОМУ

Если интервал между
нанесением втор. грунтовки
и финишного покрытия
составляет более 5 час, то
покрытие втор. грунтовки
следует слегка отшлифовать
тонкой серой шлифовальной
сеткой.

**ВТОРИЧНАЯ ГРУНТОВКА СО
ШЛИФОВАНИЕМ**

20°C: 3 – 4 час
60°C: 30 мин



**ИК
коротковолновая
сушка:**

/

**ВТОРИЧНАЯ ГРУНТОВКА СО
ШЛИФОВАНИЕМ**

15 - 20 мин
Расстояние до детали = 70 - 80 см



**Сухое
шлифование:**

/

**ВТОРИЧНАЯ ГРУНТОВКА СО
ШЛИФОВАНИЕМ**

P360 - P600



**Мокрое
шлифование:**

/

**ВТОРИЧНАЯ ГРУНТОВКА СО
ШЛИФОВАНИЕМ**

P600 - P1200

ВРЕМЯ СУШКИ

**СРОК И УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ**



Срок хранения:

18 месяцев

**МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO2. Продукт содержит органические растворители.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ