



Полиуретановый клеящий герметик

Описание:

Однокомпонентный, быстросохнущий, эластичный клей-уплотнитель. Покрываемый всеми типами автомобильных лаков для нанесения методом выдавливания. Герметик имеет отличную адгезию без специальной основы со: стеклом, нержавеющей сталью, анодированным алюминием, лакированными и эмалированными поверхностями, материалами, укрепленными стекловолокном, глазурованной керамической плиткой и терракотой.

Внимание! Стальную жёсть кузова перед нанесением массы следует покрыть специальными грунтами.

Полиуретановый клеящий герметик, в зависимости от толщины слоя, по истечении 1-2 часов готов к покрытию водорастворимыми базовыми красками и поверхностными лаками, применяющимися для ремонта и реставрации кузовов автомобилей.

Применение:

- для уплотнения больших швов и щелей
- для уплотнения спаянных и сварочных соединений
- для склеивания металла со стеклом
- для склеивания металла с пластмассами
- в качестве слоя, подавляющего вибрацию между металлами и пластмассами
- для уплотнения контейнеров с нефтепродуктами
- в качестве клея-уплотнителя во многих сферах промышленного применения.

Время сушки:

После нанесения массы, ее можно моделировать (разглаживать) на протяжении около 20 минут с помощью влажного шпателя. Температура нанесения: от +5°C до +35°C. Отверждение у начинается сразу же после нанесения и зависит от температуры и от влажности воздуха.

Сушка при температуре +23°C и относительной влажности 50%:

- образование пленки на поверхности: по истечении около 60 минут
- скорость сквозного структурирования: 4 мм / 24 часа.

Чистка инструмента:

До отверждения – ксилол, толуол или нитроцеллюлозный растворитель.

После отверждения – механическая очистка.

Техническая информация:

Консистенция: тиксотропная паста

Артикул 90201 – белый, 90202 – серый, 90203 - черный.

Удлинение при разрыве:> 80 % по ISO8339.

Упаковка: 310 мл

Срок годности: 18 месяцев.