

Однокомпонентный грунт по пластику

Описание:

Однокомпонентный грунт воздушной сушки, предназначенный для наиболее часто применяемых материалов пластиковых частей автомобилей. Используется для обеспечения адгезии к пластиковым частям автомобилей. Адгезия может быть меньше на пластиковых поверхности из чистого РР (полипропилен), чисто РЕ (полиэтилен) и подобных типах пластмассы.

Применение:

Очистить поверхность детали и обезжирить Simple UNIVERSAL CLEANER артикул 50201. Обработать поверхность Scotch Brite тип S (серый). Затем обезжирить поверхность обезжиривателем Simple WATER BASED CLEANER артикул 50101 и удалить пыль липкой салфеткой.

1K Plastic Primer готов к употреблению, хорошо перемешайте перед применением. Нанесите одинарный, равномерный мокрый слой. Толщина пленки приблизительно 8-10 мкм на слой. Теоретический расход л/м² 10-12 м² при толщине пленки покрытия 10 микрон. Практический расход материала зависит от многих факторов, в том числе формы поверхности, шероховатости поверхности, метода нанесения и условий нанесения. Время сушки 15-20 минут при 20°C. Может быть перекрашен без предварительной подготовки. При необходимости, обработайте абразивом Scotch Brite тип S Ultra Fine.

Использование краскопульты:

HVLP С верхним бачком 1.3-1.5 мм 0,7 bar (на воздушной головке)

LVLП (HR) С верхним бачком 1.3-1.5 мм 2-2.5 bar (на входе)

Примечание:

Не превышать рекомендуемой толщины слоя. Не смешивать активированный материал с не активированным. Перед применением материал выдержать при комнатной температуре (18-25°C)



Очистка поверхности

Жизнеспособность

до 60 мин при 20°C

Вязкость распыления при 20°C

16 - 18 с.
Ford cup 4 мм

Нанесение

Диаметр сопла:
1,3 – 1,5 мм

Количество слоев

1 нормальный слой
Толщина пленки: 8-10 µm

Выдержка между слоями

5 – 7 мин при 20°C

Время сушки до шлифования

15 – 20 мин при 20°C

ИК сушка

Короткие и средние волны: 5-7 мин.

Техническая информация:

VOC content: 2004/42/II(b)(250) <250

Артикул Грунт: **20502 (прозрачный)** – 1,0 л.

Цвет: прозрачный. 16-18 сек. Рабочая вязкость: DIN Cup 4 при 20°C

Срок годности: 36 месяцев.